bergauf BAU PUTZ GIPS 5/30 кг

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ. СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ГОСТ Р 58279-2024.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей строительных конструкций, создания отделочных слоев и покрытий при проведении внутренних работ при строительстве и ремонте зданий и сооружений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Штукатурку можно использовать для отделки стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности. В качестве оснований для нанесения подходят бетонные, железобетонные, кирпичные поверхности, ячеистый бетон, поверхности, ранее отштукатуренные цементной или цементно–известковой штукатуркой, а также гипсокартон и гипсовая штукатурка.

Тип основания		
Кирпичная кладка		■
Бетон, железобетон		■
Ячеистый бетон		■
Цементная, цементно-известковая штукатурка		■
Гипсовая штукатурка		■
Гипсокартон		■
ГКЛ-швы		☒
Сфера работ		
Внутренние работы	Нормальная влажность	■
	Повышенная влажность	☒
Наружные работы	Фасад	☒
	Цоколь	☒
Тип покрытия		
Под керамическую плитку[1]		■
Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм[2]		■
Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм[2]		■
Под текстурные обои		■
Под тонкие обои		■
Под финишную шпаклевку		■
Под фактурную покраску		■
Способ нанесения		
Ручной		■
Машинный		☒

[1] При условии использования гидроизоляционной мастики под плиточные облицовки HYDRO–TEC MEMBRANE.
[2] При условии грунтования грунтовкой под декоративные штукатурки FACADE GRUNT.

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений.

☒ Применение данного продукта не рекомендуется,поищите замену среди других продуктов Bergauf.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Вяжущее	Гипс
Фракция	0,63 мм
Влажность сухой смеси	Не более 0,5%
Характеристики применения	
Расход сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм	~ 11-13 кг
Минимальная толщина нанесения	5 мм
Максимальная толщина нанесения	30 мм
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	40 мм
Начало схватывания	Не менее 30 минут
Проведение работ при температуре основания	От +5 до +30 °С
Характеристики эксплуатации	
Предел прочности при сжатии в возрасте 7 суток	Не менее 2 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 7 суток	Не менее 1 МПа
Прочность сцепления с основанием в возрасте 7 суток	Не менее 0,3 МПа

Внимание! Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до бежевого. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.

СОСТАВ

Гипсовое вяжущее, наполнители, модифицирующие добавки.

ХРАНЕНИЕ

Штукатурные смеси следует хранить в упаковке изготовителя в условиях, обеспечивающих целостность упаковки и защиту продукции от увлажнения и потери внешнего вида, на открытых и закрытых специализированных, универсальных и смешанных складах готовой продукции, а также открытых складских площадках под навесами. Хранение смесей на открытых складах готовой продукции допускается при строгом соблюдении следующих условий: отсутствие нарушения целостности упаковки транспортных пакетов (паллет); постановка смесей на ровные площадки хранения с твердым покрытием, исключающим скопление воды под поддоном; использование при необходимости укрывного материала для защиты транспортных пакетов от попадания влаги.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения упакованных штукатурных смесей должен составлять не менее 8 месяцев с даты изготовления. Допускается применение штукатурных смесей по истечении гарантийного срока хранения при подтверждении их соответствия требованиям настоящего стандарта. **Внимание!** Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованные штукатурные смеси перевозят в транспортной упаковке изготовителя наземным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией изготовителя. При транспортировании штукатурных смесей должны быть приняты меры, исключающие воздействие атмосферных осадков, а также обеспечивающие защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выбор штукатурных смесей для устройства отделочного слоя внутри помещений при проектировании зданий, а также производство и приемка штукатурных работ на строительной площадке должны вестись с соблюдением рекомендаций изготовителя штукатурной смеси, требований настоящего стандарта, [1], [8], [9], СП2.13130, СП 44.13330, СП 48.13330, СП 49.13330, СП 50.13330, СП 54.13330, СП60.13330, СП 71.13330, СП 82–101, СП 112.13330, СП 118.13330, СП 131.13330, СП 255.1325800 и иной проектной и рабочей документации. Не допускается применения штукатурных смесей на гипсовом вяжущем для производства штукатурных работ при устройстве отделочных слоев на поверхности фасадов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ) ПРИ РАБОТАХ СО ШПАТЛЕВОЧНОЙ СМЕСЬЮ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

Bau Putz Gips Гипстік сылақ 30кг
Негіз түрі: кірпіш, бетон, темірбетон, цемент, цемент-әк сылақ, гипс сылақ, гипсокартон. **Қолдану саласы:** ішкі жұмыстар (қалыпты ылғалдылықта). **Бетінің сапасы:** қалың-дығы 1мм² керамикалық плиткалар үшін (гидрооқшаулағыш мастиканы HYDRO-TEC MEMBRANE плиткалары үшін пайдаланған кезде); бөлшектердің өлшемі ≥ 1мм² сәндік сылақ үшін; бөлшектердің өлшемі < 1мм сәндік сылақ үшін (FACADE GRUNT сәндік сылақтары үшін праймерді пайдаланған кезде); текстуралық тұсқағаздар үшін; жұқа тұсқағаздар үшін; әрлеу үшін; текстуралы бояу үшін. **Жағу тәсілі:** қолмен. **Қолданудың техникалық сипаттамалары:** қабат 10 мм болған кезде құрғақ қоспаның 1 м² жұмсалуы: ~ 11 – 13 кг; жағудың минималды қалың-дығы: 5 мм; жағудың максималды қалыңдығы: 30 мм; ішінара тегістеген кездегі жағудың максималды қалыңдығы: 40 мм; ерітінді қоспасының бастапқы орнатылуы кем дегенде 30 минут. **Пайдалану сипаттамалары:** сығудағы беріктігі (7 тәуліктен кейін): кем дегенде 2 МПа; бүгілудегі беріктігі (7 тәуліктен кейін): кем дегенде 1 МПа негіздемемен ұстасу беріктігі (7 тәуліктен кейін): кем дегенде 0,3 МПа. **Құрамы:** гипс тұтқыр, толтырғыштар, өзгертетін қоспалар. **Ерітіндіні дайындау:** тек таза ыдыстар мен ерітіндіні дайындау құралдарын қолданыңыз. **Назар аударыңыз!** Өнімнің қасиеттеріне суды араластыру пропорциялары мен ерітіндіні дайындау процедурасы қатаң сақталған жағдайда ғана кепілдік беріледі. **1.** Қоспаны сумен сұйылту керек (+5 – тен +25 °С-қа дейін) келесі қатынаста: құрғақ қоспаны біртіндеп суға қосыңыз: 1 кг қоспаға 0,35 - 0,42 л су; 30 кг қоспаға 10,5-12,6 л су; **2.** Біртекті қоспаны алғанша араластырыңыз. (араластыруды құрғақ қоспаларға арналған арнайы араластырғышпен немесе айналу жылдамдығы 800 айн/мин аспайтын саптамасы бар кәдімгі бұрғымен жүргізген жөн.); **3.** Барлық химиялық реакциялар аяқталғанша 5 минут күтіңіз; **4.** Қайтадан араластырыңыз. **Қауіпсіздік техникасы:** материалдың көзге және тыныс алу жолдарына түсіп кетуіне жол бермеңіз. **Сақтау:** құрғақ орынжайда және жабық зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі дайындалған күннен бастап 8 айды құрайды.
Өнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75. Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

1. Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.
2. Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.
3. Все трещины, глубокие выбоины в основании, пустые швы кирпичных кладок необходимо за сутки до начала проведения работ по оштукатуриванию расшить, очистить от пыли, обработать грунтовкой Bergauf TIEFGRUNT или Bergauf PRIMAGRUNT и заполнить густо разведенной смесью Bergauf BAU PUTZ GIPS.
4. Подготовленное основание должно быть обработано грунтовкой Bergauf AQUA GRUNT, Bergauf TIEFGRUNT или Bergauf PRIMAGRUNT.
5. Сухие и сильно впитывающие основания (например, ячеистый бетон) необходимо прогрунтовать 2 раза. Перед повторным нанесением первый слой грунтовки необходимо высушить в течение 1 часа. Работы по оштукатуриванию следует проводить не ранее чем через 4 часа. Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой Bergauf BETON KONTAKT.
6. **В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможно возникновение трещин в период твердения штукатурки и снижение прочности затвердевшего раствора.**

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. **Внимание! При толстослойном нанесении рекомендуем использовать минимальное количество воды, указанное на упаковке.**
2. Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
Затворить смесь водой (от +5 до +25 °С) в пропорции:
на 1 кг смеси – 0,35–0,42 л воды;
на 30 кг смеси – 10,5–12,6 л воды.
Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.
3. Перемешать до получения однородной массы (перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов – не более 800 в минуту).
4. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.
5. Повторно перемешать.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.
2. Работы необходимо производить в соответствии с СП 71.13330.2017. При необходимости установить маяки на гипсовую смесь BAU PUTZ GIPS.
3. После приготовления раствора равномерно распределить его с помощью штукатурного ковша, кельмы или шпателя.
4. После распределения раствора произвести выравнивание h–образным правилом.
5. После потери подвижности штукатурки произвести подрезку при помощи трапециевидного правила, срезая излишки материала и заполняя углубления.
6. Для создания поверхности, пригодной для приклеивания обоев, штукатурку необходимо загладить.
7. Затереть поверхность штукатурки губчатой теркой, обильно смоченной водой, до выделения гипсовой пасты. После появления матовой поверхности загладить широким шпателем.
8. **Внимание! Если требуемая толщина выравнивания больше максимального слоя нанесения продукта, необходимо наносить штукатурку слоями с их полным просушиванием, но не более трех слоев.**
9. В период твердения первые сутки избегать сквозняков, чтобы не вызывать преждевременного пересыхания штукатурки и появления трещин.
10. Поверхность пригодна для: облицовки плиткой всех типов и размеров – через 3 суток[1]; окраски и наклеивания обоев – через 14 суток (остаточная влажность BAU PUTZ GIPS должна быть не более 8%); финишного шпаклевания – через 3 суток. **Внимание! Поверхность штукатурки не рекомендуется оставлять без финишного покрытия.**

С более подробной информацией по выполнению штукатурных работ Вы можете ознакомиться в видеоинструкции на сайте www.bergauf.ru.

Главный технолог

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 58279-2024.
Дата изготовления: см. на упаковке.

Основные показатели качества: наибольшая крупность зерна заполнителей – отсутствие на сите 1,25 мм, подвижность по расплыву конуса – 160 ± 20 мм; водоудерживающая способность – не менее 95 %; стойкость к образованию усадочных трещин – устойчива.

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии» включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики

4 607151 080071

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии». Индекс изготовителя:
БЛ – ООО «Бергауф Лаишево», 422624, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский р–н, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32а.
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский м.р–н, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2–я Промышленная зона, зд. 15.
БН – ООО «Бергауф Невьянск», 624182, Россия, Свердловская область, Невьянский р–н, 86 км (автомобильная дорога Екатеринбург–Серов тер.), ЗД. А/1.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, зд. 2, стр. 1.
БЧ – ООО «Бергауф Чаусы», 213206, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 60.
Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.
Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

Bau Putz Gips gypsum plaster, 30 kg.
Type of surface: brickwork, concrete, reinforced concrete, cement, cement-lime plaster, gypsum plaster, plasterboard. **Scope of application:** interior works (normal humidity). **Surface quality:** for ceramic tiles with a thickness of 1 mm² (when using waterproofing mastic for HYDRO-TEC MEMBRANE tile linings); for decorative plaster with a particle size of ≥ 1 mm²; for decorative plaster with a particle size of < 1 mm (when using a primer for FACADE GRUNT decorative plasters); for textured wallpaper; for thin wallpaper; for finishing putty; for textured painting. **Method of application:** manual. **Application specifications:** dry mix consumption per 1 m² with a layer of 10 mm ~11 – 13 kg; minimum application thickness – 5 mm; max. application thickness – 30 mm; maximum application thickness with partial levelling – 40 mm; initial setting of mortar mix – at least 30 min. **Operation characteristics:** compressive strength (in 7 days) – at least 2 MPa; bending strength (in 7 days) – at least 1 MPa; strength of adhesion to the surface (in 7 days) – at least 0.3 MPa. **Composition:** gypsum binder, fillers, modifying additives. **Preparation of mortar:** use only clean containers and tools for mortar preparation. **Attention!** The properties of the product are guaranteed only if the water mixing ratios and the mortar preparation procedure are strictly observed. **1.** The mix must be tempered with water (from +5 to +25 °C) in the following ratio: the dry mix is gradually added to the water: 0.35–0.42 l of water per 1 kg of mix; 10.5–12.6 l of water per 30 kg of mix; **2.** Stir to a homogenous mix.(stirring is advisable carried out using a special mixer for dry mixes or a conventional drill with a nozzle with a speed of not more than 800 rpm.); **3.** Wait 5 minutes until all chemical reactions are complete; **4.** Re-mix. **Safety:** avoid contact with eyes and respiratory tract. **Storage:** the warranty period of storage in a dry room with unsealed factory packaging is 8 months.
Products manufactured by order of LLC «Bergauf Construction Technologies»75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

V10
08.12.2025г.