bergauf EASY BAND 5/30 кг

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ ШПАКЛЕВАНИЯ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ ПОДГОТОВКИ.
СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ, ГОСТ Р 58279-2024.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей строительных конструкций, создания отделочных слоев и покрытий при строительстве и ремонте внутренних помещений зданий и сооружений.

НА ЗАМЕТКУ

Вы держите в руках самую простую в применении штукатурку. Она ускоряет работу и упрощает процесс отделки помещения – достигает идеально ровной поверхности без использования шпаклевок. Это уникальный продукт, рекомендованный к использованию людям с любым уровнем подготовки, в том числе новичкам.

КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ МОЖНО ОШТУКАТУРИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ EASY BAND?

Штукатурку EASY BAND можно использовать для отделки стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности. В качестве оснований для нанесения EASY BAND подходят бетонные, железобетонные, кирпичные поверхности, ячеистый бетон, поверхности, ранее оштукатуренные цементной или цементно–известковой штукатуркой, а также гипсокартон и гипсовая штукатурка.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ ОШТУКАТУРИВАНИЯ EASY BAND?

После того как помещение оштукатурено EASY BAND, вы можете наносить фактурную краску, финишную шпаклевку, текстурные и тонкие обои.

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ EASY BAND?



Грунтовка Bergauf PRIMAGRUNT, TIEFGRUNT или BETON KONTAKT, AQUA GRUNT. Применение грунтовки обязательно, чтобы основание не впитывало воду из штукатурки.




Дрель или перфоратор для смешивания сухой смеси с водой. Для дрели вам нужна насадка «миксер», ее размер зависит от размера емкости, в которой вы будете замешивать смесь.




Емкость для размешивания смеси (ведро). Рекомендуем использовать емкость вместимостью более 20 л.



Штукатурная кельма для набрасывания.



Н-образное правило для разравнивания, протягивания и выравнивания штукатурки на стене.



Губчатая терка для затирки и смачивания поверхности.




Шпатель для затирки и глянцевой поверхности.



Профили (маяки) для выдерживания заданной плоскости.



Строительный / Лазерный уровень для проверки ровности стен (2–2,5 м).



Трапециевидное правило для подрезки и окончательного выравнивания поверхности (2 м).

РАССЧИТЫВАЕМ КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛА

Расход EASY BAND на 1 м ровной поверхности при слое 1 мм составляет от 9,5 кг. Напоминаем, что слой нанесения EASY BAND составляет от 5 до 40 мм. Количество материала можете рассчитать по простой формуле <0,9 кг * толщина слоя в мм * площадь основания в кв. м>.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	**См. ниже[1]**
Вяжущее	**Гипс**
Наибольшая крупность зерен заполнителя	**0,63 мм**
Характеристики применения	
Расход[2] сухой смеси на 1 м² при слое 10 мм	**От 9,5 кг**
Минимальная толщина нанесения	**5 мм**
Максимальная толщина нанесения	**40 мм**
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	**50 мм**
Влажность	**Не более 0,5%**
Подвижность по расплыву конуса	**140-180 мм**
Начало схватывания	**Не менее 30 мин**
Время полного набора прочности[3]	**7 суток**
Проведение работ при температуре основания	**от +5 до +25 °С**
Характеристики эксплуатации	
Предел прочности при сжатии в возрасте 7 суток	**Не менее 2 МПа**
Предел прочности на растяжение при изгибе в возрасте 7 суток	**Не менее 1 МПа**
Прочность сцепления с основанием в возрасте 7 суток	**Не менее 0,3 МПа**
Расход воды	**0,47 - 0,51 л на 1 кг**

[1] **Внимание!** Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже бежевого. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси никак не влияет на ее характеристики.
[2] Расход на 1 м. кв. материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше указанных значений. На расход сухой смеси прямое влияние оказывают следующие факторы: величина перепада по вертикальной и горизонтальной поверхности; количество воды затворения (при максимальном количестве воды расход смеси минимален); форма мешалки (миксера) и скорость замешивания смеси; показатель впитываемости основания.
[3] Изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных.
[4] Для проведения окрасочных работ поверхность должна иметь отклонения по вертикали не более 1 мм на 4 кв. м (СП 71.13330.2017).

СОСТАВ

Гипсовое вяжущее, наполнители, модифицирующие добавки.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выбор штукатурных смесей для устройства отделочного слоя внутри помещений при проектировании зданий, а также производство и приемка штукатурных работ на строительной площадке должны вестись с соблюдением рекомендаций изготовителя штукатурной смеси, СП2.13130, СП 44.13330, СП 48.13330, СП 49.13330, СП 50.13330, СП 54.13330, СП60.13330, СП 71.13330, СП 82–101, СП 112.13330, СП 118.13330, СП 131.13330, СП 255.1325800 и иной проектной и рабочей документации. Не допускается применения штукатурных смесей на гипсовом вяжущем для производства штукатурных работ при устройстве отделочных слоев на поверхности фасадов. На 30 кг смеси необходимо: 14,1–15,3 кг воды.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ) ПРИ РАБОТАХ СО ШТУКАТУРНОЙ СМЕСЬЮ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

ХРАНЕНИЕ

Штукатурные смеси следует хранить в упаковке изготовителя в условиях, обеспечивающих целостность упаковки и защиту продукции от увлажнения и потери внешнего вида, на открытых и закрытых специализированных, универсальных и смешанных складах готовой продукции, а также открытых складских площадках под навесами. Хранение смесей на открытых складах готовой продукции допускается при строгом соблюдении следующих условий: отсутствие нарушения целостности упаковки транспортных пакетов (паллет); постановка смесей на ровные площадки хранения с твердым покрытием, исключающим скопление воды под поддоном; использование при необходимости укрывного материала для защиты транспортных пакетов от попадания влаги. Выбор температурно–влажностного режима и условий хранения штукатурных смесей осуществляют в соответствии с рекомендациями предприятия–изготовителя.
Продукт не является опасным по ГОСТ Р 57478–2017.
ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения упакованных штукатурных смесей составляет не менее 18 месяцев с даты изготовления. Допускается применение штукатурных смесей по истечении гарантийного срока хранения при подтверждении их соответствия требованиям настоящего стандарта.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованные штукатурные смеси перевозят в транспортной упаковке изготовителя наземным, водным и воздушным транспортом в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией изготовителя. При транспортировании штукатурных смесей должны быть приняты меры, исключающие воздействие атмосферных осадков, а также обеспечивающие защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии». Индекс изготовителя:
БЛ – ООО «Бергауф Лаишево», 422624, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский р–н, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32а.
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский м.р–н, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2–я Промышленная зона, зд. 15.
БН – ООО «Бергауф Невьянск», 624182, Россия, Свердловская область, Невьянский р–н, 86 км (автомобильная дорога Екатеринбург–Серов тер.), ЗД. А/1.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, зд. 2, стр. 1.
БЧ – ООО «Бергауф Чаусы», 213206, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 60.
Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94. Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

EASY BAND гипсі кез-келген деңгейдегі адамдарға арналған, 30 кг.
Негіздердің түрлері: бетон, темірбетон, кірпіш беттер, ұялы бетон, бұрын цемент немесе цемент-әк сылақпен сыланған беттер, сондай-ақ гипсокартон және гипс сылақ. EASY BAND СЫЛАНҒАННАН кейін бөлмені одан әрі әрлеу үшін текстуралы бояуды, әрлеу шпаклевкасын, текстуралы және жұқа тұсқағазды қолдануға болады. Қолдануға арналған техникалық сипаттамалар: агрегат дәндерінің ең үлкен мөлшері - 0,63 мм; қабаттың қалыңдығы 10 мм болған кезде материалдың 1 м² шығыны – 9,5 кг бастап; қолданудың минималды қалыңдығы - 5 мм; қолданудың максималды қалыңдығы - 40 мм; жартылай тегістеумен қолданудың максималды қалыңдығы - 50 мм; орнатудың басталуы-кем емес 30 мин; беріктіктің толық жинытығының уақыты - 7 күн; бетінің жұмыс температурасы - +5-тен +25 °С-қа дейін. **Операциялық сипаттамалары:** 7 тәулік жасында иілу кезінде созылу беріктігінің шегі-1 МПа кем емес; 7 тәулік жасындағы негізмен адгезияның беріктігі - 0,3 МПа кем емес, су шығыны – 1 кг-ға 0,47-0,51 л. **Ерітіндіні дайындау:** сыйымдылығы, мысалы, көлемі 20-25 л шелек, келесі мөлшерде таза сумен толтырылады (температура +5–тен +25 °С–қа дейін): 1 кг қоспаға 0,47 - 0,51 л су; 30 кг қоспаға 14,1-15,3 л су. Содан кейін қоспасы шелекке құйылады. Араластыруды құрғақ қоспаларға арналған арнайы араластырғышпен немесе бұрғылаудың айналу жылдамдығы 500 айн/мин аспайтын кезде араластырғыш саптамасы бар кәдімгі бұрғымен жүргізген жөн. Араластыру жылдамдығы жоғары болған кезде ауаның көп мөлшері қоспаға тартылады, бұл бетінің сапасына теріс әсер етуі мүмкін – кесектер пайда болуы мүмкін. Араластырғаннан кейін 3-5 минут кідіртіңіз, содан кейін қоспаны қайтадан араластырыңыз. Бұл қоспаның барлық компоненттері әрекеттесуі үшін қажет. **Құрамы:** гипс тұтқыр, толтырғыштар, өзгертетін қоспалар. **Сылақ қоспасымен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары:** жұмыстар қол мен көзді жеке қорғау құралдарында орындалуы керек. Материалдың көзге және тыныс алу жолдарына түсуіне жол бермеңіз. **Сақтау:** мөрленген зауыттық қаптамадағы қараңғы бөлмеде сақтаудың кепілдік мерзімі өндірілген күннен бастап кемінде 8 айды құрайды. Өнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75;
Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

ГОТОВИМСЯ К ОШТУКАТУРИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ

1. Уберите всю мебель. Если пол уже имеет финишное покрытие, то накройте его пленкой. Также прозрачной пленкой следует завесить встроенные окна, чтобы на них не остались следы штукатурного раствора. Если в помещении еще не установлены окна, оконные проемы все равно необходимо завесить пленкой, чтобы исключить сквозняк. Все электрические элементы (розетки и др.) надежно предохраните пластиковыми затычками или кружками из пенопласта. Все элементы, выступающие из основания, например трубы водопровода или системы отопления, прикройте пленкой.

2. **ШАГ 1: Проверяем поверхность основания (потолок или стену)**
Сначала нужно тщательно осмотреть основание – оно должно быть чистым, ровным и сухим, его температура должна быть выше +5 °С. Все отслоения или бухтящие участки основания (при простукивании слышен глухой звук) необходимо удалить. Остатки старого бетона или раствора следует осторожно отколоть строительным молотком. Помимо прочего, нужно исключить все незакрепленные частицы (пыль, грязь) – либо промыванием, либо очищением с помощью пылесоса. Зачем это нужно? Когда на основании есть строительный мусор, раствор приклеится именно к нему, а не к основанию, соответственно, вместе с ним он и отпадет, так как будет не полностью сцеплен с основанием.
Прочность основания мы можем легко проверить, попробовав поскрести стену, подготовленную для нанесения штукатурки, острым инструментом, например шпателем. Если от основания не отрываются никакие свободные элементы, то оно пригодно к грунтованию и нанесению штукатурки. Перед оштукатуриванием крупные трещины, пустые швы кирпичных кладок рекомендуется за 3 суток до основного оштукатуривания заделать EASY BAND.

3. **ШАГ 2: Грунтование поверхности основания**
Зачем грунтовать? Эта работа выполняется для обеспыливания основания, чтобы связать, склеить мелкую пыль, которую невозможно убрать механически . Для грунтования гладкого бетона используйте Bergauf BETON KONTAKT, за счет наличия в нем специальной мелкофракционной крошки обеспечивается надежное сцепление с основанием. Для других оснований рекомендуем использовать Bergauf PRIMAGRUNT, AQUA GRUNT или TIEFGRUNT (для слабых и мелящих поверхностей). Грунтовку наносить 2 раза. Второй слой грунта наносится после высыхания первого – через 1 час.
Важно! Нанесение смеси желательно осуществлять сразу после высыхания последнего слоя грунта, чтобы основание не запылилось вновь.
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие последствия: быстрое схватывание раствора (сокращение времени на подрезку и затирание штукатурного слоя), трещинообразование и снижение прочности затвердевшего раствора.

4. **ШАГ 3: Проверяем ровность поверхности основания (потолка или стены)**
Берем строительный уровень (2–2,5 м), прикладываем к стене и определяем перепады относительно вертикали на стенах и относительно горизонтали на потолках для того, чтобы установить маяки для выбранного слоя нанесения.

5. **ШАГ 4. Крепление маяков**
При помощи строительного уровня установите маяки на нужную вам толщину выравнивания стены или потолка.
Разведите небольшое количество штукатурки или строительного гипса, закрепите ею маяки на плоскости основания (потолка или стены). Расстояние между маяками должно быть меньше длины правила примерно на 20 см, далее с помощью строительного уровня они выравниваются по вертикали, пока раствор, на который они прикреплены, еще не застыл. Нужно, чтобы маяки находились в одной плоскости. Использование маяков позволяет поделить часто неудобное для обработки большое рабочее поле на более мелкие и удобные фрагменты. Таким образом, можно в значительной степени облегчить и ускорить обработку большой поверхности стены. После того как штукатурка или строительный гипс, удерживающий маяки, затвердели, можно приступать к основной работе – оштукатуриванию всей поверхности.

6. **ШАГ 5. Приготовление раствора**
Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
В емкость, например ведро объемом 20–25 л, заливается чистая вода (температурой от +5 до +25 °С) в количестве:
– на 1 кг смеси – 0,47–0,51 л;
– на 30 кг смеси – 14,1–15,3 л;
Далее в ведро засыпается смесь. **Важно!** Сначала вода – затем сухая смесь.
Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с миксерной насадкой, количество оборотов дрели – не более 500 в минуту. Перемешивание необходимо проводить до получения однородной смеси. При большем количестве оборотов в смесь будет вовлекаться повышенное количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности – возможно образование бугров.
После перемешивания необходимо выдержать паузу 3–5 минут, потом снова перемешать смесь. Это необходимо, чтобы все компоненты смеси вступили в реакцию.
При затворении смеси соблюдайте указанную пропорцию воды, так как в случае перелива воды будет происходить сползание штукатурки со стены или потолка, в случае нехватки воды - уменьшится время работы со смесью, и она будет тяжелее наноситься.
ПРИ ТОЛСТОСЛОЙНОМ НАНЕСЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ, УКАЗАННОЕ НА УПАКОВКЕ.
Выполняйте оштукатуривание при температуре в помещении от +5 до +25 °С и при отсутствии сквозняков.

7. **ШАГ 6. Оштукатуривание**
Штукатурка EASY BAND наносится слоем от 5 до 40(50) мм. Если требуемая толщина выравнивания больше 40 мм, необходимо наносить штукатурку слоями с частичным просушиванием каждого.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТИ

1. Заполнить межмаячное пространство штукатуркой с помощью штукатурного сокола или набрасыванием кельмой.
2. Протянуть нанесенную штукатурку h–образным правилом, двигая его по маякам по вертикали снизу–вверх.
3. Окончательно выровнять поверхность можно после схватывания раствора. Как определить своевременность схватывания? Штукатурка на поверхности осталась мягкой, но она уже держит форму, при легком надавливании на нее остаются небольшие углубления, при этом к рукам или инструменту она уже не прилипает. Время схватывания раствора наступает примерно через 40–50[3] минут.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДРЕЗКИ ШТУКАТУРКИ

1. Произвести первичную подрезку при помощи трапециевидного правила, прижимая его к маякам перпендикулярно к основанию, срезая неровности, которые остались после нанесения; штукатуркой, оставшейся на правиле, заполнить углубления.
2. Если основание необходимо подготовить под покраску или под обои, нужно извлечь маяки после первичной подрезки. Заполнить углубления штукатурным составом.
3. **Важно: для заполнения неровностей и углублений используется штукатурка, которая осталась после подрезки, для того, чтобы сроки схватывания были одинаковыми на всей площади нанесения.**
4. Штукатурка, не требующая шпаклевания, подходит под покраску и оклейку обоями при условии проведения процедуры заглаживания и глянцевания.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

1. Заглаживание выполняется через 20–30 минут[3] после подрезки. Губчатую терку смочить в воде и затереть штукатурку круговыми движениями до выделения гипсовой пасты.
2. После появления матовой поверхности произвести заглаживание широким шпателем до получения ровной поверхности.
3. На полученную поверхность можно клеить плотные или средней плотности обои. Если необходимо подготовить основание под тонкие обои, то можно выполнить глянцевание.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГЛЯНЦЕВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

1. Проверить готовность поверхности к глянцеванию. Поверхность должна быть твердой, штукатурка должна быть сырой, при прикосновении к штукатурке пальцами на коже появится ощущение сырости и прохлады. На этой стадии штукатурка уже обладает прочностью.
2. Налить в ведро чистую воду (температурой от +5 до +25 °С).
3. Губчатую терку обильно смочить водой (но не отжимать) и затереть поверхность круговыми движениями. Поверхность нужно увлажнять равномерно. После данной процедуры на поверхности появляется белесая густая масса, так называемой «гипсовое молочко».
4. При помощи широкого шпателя загладить поверхность широкими движениями до получения ровной поверхности.
5. После глянцевания шпаклевать поверхность не требуется, она пригодна для окраски[4]. На такую поверхность можно приклеить обои.

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии» включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики

4 607151 082310

Главный технолог

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 58279-2024.
Дата изготовления: см. на упаковке

Gypsum plaster EASY BAND, designed for people with any level of training, 30 kg.
Types of bases: concrete, reinforced concrete, brick surfaces, cellular concrete, surfaces previously plastered with cement or cement-lime plaster, as well as drywall and gypsum plaster. For further finishing of the room after plastering with EASY BAND, you can apply textured paint, finishing putty, textured and thin wallpaper. **Application specifications:** the largest grain size of the filler - 0.63 mm; material consumption per 1m² with a layer thickness of 10 mm – from 9,5 kg; minimum application thickness - 5 mm; maximum application thickness - 40 mm; maximum application thickness with partial leveling - 50 mm; setting time - at least 30 minutes; the time of full strength gain - 7 days; the operating temperature of the surface - from +5 to +25 °C. **Operational characteristics:** compressive strength at the age of 7 days - at least 2 MPa; flexural tensile strength at the age of 7 days - at least 1 MPa; Adhesion strength to the substrate at the age of 7 days - at least 0.3 MPa, water consumption - 0.47-0.51 liters per 1 kg. **Preparation of the solution:** a container, for example, a bucket with a volume of 20-25 liters, is filled with clean water (temperature from + 5 to +25 °C) in the following amount: 0.47 - 0.51 liters of water per 1 kg of mixture; 14.1–15.3 liters of water per 30 kg of mixture. Next, the mixture is poured into a bucket. It is advisable to mix using a special mixer for dry mixes or a conventional drill with a mixer attachment at a speed of rotation of the drill no more than 500 rpm. Mixing must be carried out until a homogeneous mixture is obtained. At a high mixing speed, a large amount of air will be drawn into the mixture, which can negatively affect the surface quality – lumps may form. After mixing, pause for 3 - 5 minutes, then mix the mixture again. This is necessary in order for all the components of the mixture to react. **Composition:** gypsum binders, fillers, modifying additives. **Safety measures when working with plaster mix:** work should be carried out in personal protective equipment for hands and eyes. Do not allow the material to get into the eyes and respiratory tract. **Storage:** the warranty period of storage in a dark room in sealed original packaging is at least 8 months from the date of manufacture. Products manufactured by order of LLC «Bergauf Construction Technologies»75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014.
Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail:service@bergauf.ru;www.bergauf.ru

V6
08.12.2025г.