bergauf FINISH POLYMER+

ШПАКЛЕВКА СУПЕРФИНИШНАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания		
Цементная, цементно-известковая штукатурка		■
Гипсовая штукатурка		■
Гипсокартон		■
Бетон, железобетон[1]		◪
ГКЛ швы		☒
Ячеистый бетон		☒
Кирпичная кладка		☒
Сфера работ		
Внутренние работы	Нормальная влажность	■
	Повышенная влажность	☒
Наружные работы	Фасад	☒
	Цоколь	☒
Качество поверхности		
Под декоративную штукатурку[2] с фракцией ≥ 1 мм		■
Под декоративную штукатурку[2] с фракцией < 1 мм		■
Под текстурные обои[3]		■
Под тонкие обои[3]		■
Под финишную шпаклевку		■
Под покраску		■
Под керамическую плитку		☒
Способ нанесения		
Ручной		■
Машинный		☒

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений.

◪ Нанесение шпаклевки на данное основание возможно только в случае, если в качестве финишного покрытия будут использованы обои (кроме тяжелых флизелиновых). Шпаклевку при этом необходимо наносить слоем не менее 1 мм.

☒ Применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

[1] Перед нанесением шпаклевки проверить бетон: поверхность, подготовленная к шпаклеванию должна быть гладкой, без выбоин, кратеров, наплывов, без масляных пятен и грязи. Железобетон должен быть без повреждений, арматура не должна выступать на поверхность.
Подготовленное основание должно быть обязательно обработано грунтовкой Bergauf PRIMAGRUNT, Bergauf TIEFGRUNT или Bergauf AQUA GRUNT. После нанесения грунтовки основанию необходимо дать высохнуть в течение не менее чем 4х часов.

[2] Декоративные штукатурки на полимерной (акриловой основе) с размером фракции не более 2 мм. ВНИМАНИЕ! Штукатурки на минеральном вяжущем на шпаклевку наносить НЕЛЬЗЯ!

[3] Кроме тяжелых флизелиновых обоев. Перед наклеиванием обоев на основание, обработанное шпаклевкой на полимерной основе, поверхность необходимо прогрунтовать продуктом Bergauf TIEFGRUNT в 2 слоя, с полным высыханием второго слоя. Работы по нанесению обоев осуществлять не ранее, чем через 24 часа после нанесения 2го слоя Bergauf TIEFGRUNT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Белоснежный
Вяжущее	Полимер
Основная фракция	Менее 0,16 мм
Характеристики применения	
Средний расход сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм	~1кг
Минимальная толщина нанесения	0,16 мм
Максимальная толщина нанесения	3 мм
Жизнеспособность раствора в закрытой таре	72 часа
Шлифовка после нанесения допускается через	8 часов
Проведение работ при температуре основания	От +10 до +25°С
Характеристики эксплуатации	
Прочность сцепления с основанием (через 3 суток)	0,5 МПа

СОСТАВ

Полимерное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.
Шпаклевка Finish Polymer+ предназначена для финишного шпаклевания и устранения мелких дефектов на минеральных (цементные, цементно–известковые и гипсовые штукатурки), заранее подготовленных основаниях, на стенах и потолках.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 18 месяцев со дня изготовления.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Официальный партнер Специальная Олимпиада РОССИЯ Свердловская область

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии» включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики

4 607151 089593

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

1. Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.
2. Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проемы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +10 до +25 °С и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.
3. Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.
4. Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.
5. Подготовленное основание должно быть обязательно обработано грунтовкой Bergauf AQUA GRUNT или Bergauf TIEFGRUNT. После нанесения грунтовки основанию необходимо дать высохнуть в течение не менее чем 4х часов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
2. Затворить смесь водой (от +5 до +25°С) в пропорции:
– на 1 кг смеси – 0,33 – 0,37л. воды;
– на 20 кг смеси –6,6–7,4л. воды.
Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.
3. Перемешать до получения однородной массы. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту.
4. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.
5. Повторно перемешать.
6. **Внимание! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить жизнеспособность готовой смеси.**

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Нанести смесь на поверхность основания при помощи шпателя. Второй слой шпаклевки наносится после высыхания первого, но не ранее, чем через 8 часов.
2. Разгладить равномерным тонким слоем с помощью металлического шпателя.
3. Полученную поверхность можно отшлифовать не ранее, чем через 8 часов. Абразив следует выбирать с учетом требований к готовой поверхности (абразивные сетки р400–р600, наждачная бумага 400–600).
4. **Внимание! В зависимости от влажности и температуры окружающей среды, а также толщины нанесенного слоя, время, через которое поверхность можно отшлифовать, варьируется.**
5. **Внимание! Соблюдайте технологию нанесения! Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, передозировка воды при замешивании, пониженная температура и влажность или повышенная температура могут сократить открытое время готовой смеси, а так же ухудшить технические особенности продукта.**

Главный технолог _____ **Продукт соответствует требованиям ТУ 5745 - 001-71576152-2014**
Дата изготовления: см. на упаковке

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БЛ – ООО «Бергауф Лаишево», 422624, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32а.
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, м.р–н Новосибирский, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2–я Промышленная зона, зд. 15.
БН – ООО «Бергауф Невьянск», 624192, Россия, Свердловская область, Невьянский р–н, 86 км автодороги Екатеринбург–Серов, А/1.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г.о. город Стерлитамак, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
БЧ – ООО «Бергауф Чаусы», 213206, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 60.
Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.
Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

KZ

Полимерлік негіздегі Finish Polymer тегістеуіш
негіз түрі Бетон, темірбетон; цемент, цемент-әк сылағы; гипс сылағы; гипс картоны
Жұмыс саласы. Ішкі жұмыстар; орташа ылғалдылық
Бетінің сапасы. Үлкен дәндері бар сәндік сылақтың астында ≥ 1 мм; Үлкен дәндері бар сәндік сылақтың астында < 1 мм; текстуралы тұсқағаз астында; жұқа тұсқағаз астында; кесілген сылақтың астында; бояу астында. Жағу тәсілі: қолмен; жағудың минималды қалыңдығы: 0,16 мм; негіздің температурасы: +10-нан +25°С дейін; негізмен ілінісу беріктігі (3 тәуліктен кейін): 0,5 МПа.
Құрамы: полимерлі байланыстырғыштар, минералды толтырғыштар, модификацияланған полимерлі қоспалар.
Қоспаны сумен араластырудың үйлесімі (+5-тен +25°С-қа дейін):
Құрғақ қоспасы біртіндеп суға қосылады.
Қоспаның 1 кг үшін - 0,33-0,37 л су.
Қоспаны біркелкі түзілгенге дейін араластырыңыз*
Барлық химиялық реакциялар аяқталғанша 5 минут күтіңіз.
Қайтадан араластырыңыз.
Қоспаны бетіне жағыңыз.
Қауіпсіздік техникасы: материалдың көзге және тыныс алу жолдарына түсуіне жол бермеңіз.
Сақтау: құрғақ бөлмеде және жабық зауыттық қаптамада сақтаудың кепілдік мерзімі өндірілген күннен бастап 18 айды құрайды.
Өнім «Бергауф құрылыс технологиялары «ЖШҚ тапсырысы бойынша өндірілді»
Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкман көшесі, 75,
Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99);
E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

EN

FINISH POLYMER+ Superfinish polymer-based putty
Type of underlay: Concrete, reinforced concrete, Cement, cement and lime plaster,Gypsum plaster. Gypsum plasterboard, Area of application, Indoor works (normal humidity), Surface quality: For decorative plastering with particle size ≥ 1 mm; For decorative plastering with particle size < 1 mm; For textured wallpaper; For thin wallpaper; For finishing putty; For painting; Method of application; Manual. ьApplication specifications:Dry mix consumption per 1 m² with 1-mm layer-~ 1 kg;Minimum application thickness-0.16 mm; Maximum application thickness-3 mm; Pot life of mortar in closed container-72 hours; Polishing after application allowed after-8 hours ;Underlay working temperature-+10 to + 25 °C. Operation characteristics:Adhesion bond strength (after 3 days)-0.5 Mpa.
COMPOSITION:Polymeric binder, mineral fillers, polymeric modifying additives.
MIXING OF MORTAR Use only clean containers and tools for mixing of mortar. Caution! The properties of the product are guaranteed provided that the water/dry mix ratio and the procedure of mortar preparation are strictly observed.Temper the mix with water (+5 to +25 °C) in the following ratio (gradually add the dry mix to the water): 0.33–0.37 l of water per 1 kg of mix;6.6–7.4 l of water per 20 kg of mix; Stir until a homogeneous mix is obtained It is advisable to use a special mixer for dry mixtures or a conventional drill with an attachment; do not exceed 800 rpm.; Wait 5 minutes until all chemical reactions are complete.;Repeat the stirring.
SAFETY MEASURES The work should be carried out using gloves. Avoid contact with eyes and respiratory tract.
STORAGEThe warranty period of storage in a dry room with unsealed factory packaging is 18 months from the date of manufacture.
Products manufactured by order of LLC «Bergauf Construction Technologies»75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014,
Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru