bergauf GLATTE ZEMENT

ШПАКЛЕВКА БАЗОВАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания		
Бетон, железобетон		■
Ячеистый бетон[1]		■
Цементная, цементно-известковая штукатурка		■
Кирпичная кладка		☒
Гипсовая штукатурка		☒
Гипсокартон, ЦСП, ДСП, дерево, фанера		☒
ГКЛ швы		☒
Сфера работ		
Внутренние работы	Нормальная влажность	■
	Повышенная влажность	■
Наружные работы	Фасад	■
	Цоколь	■
Качество поверхности		
Под керамическую плитку		■
Под декоративную штукатурку с фракцией ≥ 1 мм		■
Под декоративную штукатурку с фракцией < 1 мм		■
Под текстурные обои		■
Под тонкие обои		■
Под финишную шпаклевку		■
Под покраску		■
Способ нанесения		
Ручной		■
Машинный		☒

[1] При условии соответствующей подготовки основания.

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений.

☒ Применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Основная фракция	0,2 мм
Характеристики применения	
Расход[2] сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм	~1кг
Минимальная толщина нанесения	0,5 мм
Максимальная толщина нанесения	12 мм
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	15 мм
Жизнеспособность раствора	3 часа
Шлифовка после нанесения допускается через[3]	4 часа
Время полного набора прочности (при t = + 20 °С)	28 суток
Проведение работ при температуре основания	От +5 до +25°С
Характеристики эксплуатации	
Марочная прочность	М100
Прочность на сжатие (через 28 суток)	Не менее 10 МПа
Прочность на изгиб (через 28 суток)	Не менее 3 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 28 суток)	Не менее 0,5 МПа
Температура эксплуатации	От -50 до +70 °С
Морозостойкость	F75

[2] Указан нормативный расход для предварительной оценки необходимого объема материала, установленный производителем в эталонных лабораторных условиях. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания, его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, объемом воды затворения, используемыми инструментами, а также другими факторами за которые производитель ответственности не несет.
[3] При слое нанесения 1мм.

СОСТАВ

Цементное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта ГОСТ 33699. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии» включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики

4 607151 080491

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

1. Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.
2. Очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Подготовленное основание перед нанесением шпаклевки следует обработать грунтовкой PRIMAGRUNT, AQUA GRUNT или TIEFGRUNT и высушить в течение 1 часа.
3. В случае если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны образование рваной поверхности при нанесении второго слоя, сокращение времени выравнивания, трещинообразование.
4. **Внимание!** Сильновпитывающее основание (ячеистый бетон и т.д.) грунтуется несколько раз либо обрабатывается порозаполняющими составами. Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендуем обработать Bergauf BETON KONTAKT.
Перед шпаклеванием крупные трещины рекомендуется за 3 суток до основного шпаклевания заделать цементной штукатуркой Bergauf.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
2. Затворить смесь водой (от +5 до +25°С) в пропорции:
на 1 кг смеси – 0,33–0,37 л воды;
на 25 кг смеси –8,25–9,25 л воды.
Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.
3. Перемешать до получения однородной массы. Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 500 в минуту. При большем количестве оборотов в смесь будет вовлекаться повышенное количество воздуха, что может отрицательно сказаться на качестве поверхности.
4. Подождать 10 минут, пока закончатся все химические реакции.
5. Повторно перемешать.
6. **Внимание!** Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить жизнеспособность готовой смеси.

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Нанести смесь на поверхность.
2. Разгладить равномерным тонким слоем с помощью металлического шпателя.
3. В случае необходимости нанести последующие слои после частичного или полного просушивания. При нанесении на просушенный слой поверхность необходимо прогрунтовать.
4. Полученную поверхность можно отшлифовать через 4 часа.
5. **Внимание!** В зависимости от влажности и температуры окружающей среды, а также толщины нанесенного слоя время, через которое поверхность можно отшлифовать, варьируется.

Главный технолог

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 33699
Дата изготовления: см. на упаковке

Сухая смесь растворная тонкодисперсная шпаклевочная выравнивающая ручного нанесения ГОСТ 33699

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БЛ – ООО «Бергауф Лаишево», 422624, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32а.
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, м.р–н Новосибирский, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2–я Промышленная зона, зд. 15.
БН – ООО «Бергауф Невьянск», 624192, Россия, Свердловская область, Невьянский р–н, 86 км автодороги Екатеринбург–Серов, А/1.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г.о. город Стерлитамак, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2, стр.1.
БЧ – ООО «Бергауф Чаусы», 213206, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 60.
Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.

Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше?
www.bergauf.ru

ТР

KZ

Glatte Zement цемент негізіндегі бастапқы сылақ; салмағы: 25 кг
Негіздің түрі: Бетон, темірбетон; қуысты бетон; цемент, цемент-әк сылақ.
Жұмыс саласы: Ішкі жұмыстар; орташа ылғалдылық; жоғары ылғалдылық; сыртқы жұмыстар; қасбет; жертөле. Бетінің сапасы: керамикалық плитка астында; үлкен дәндері бар сәндік сылақтың астында ≥ 1 мм; үлкен дәндері бар сәндік сылақтың астында < 1 мм; текстуралы тұсқағаз астында; жұқа тұсқағаз астында; кесу сылағының астында; бояу астында. Қолмен жағу тәсілі; ең аз жағу қалыңдығы 0,5 мм; ең көп жағу қалыңдығы 12 мм; Жартылай тегістеу кезінде максималды жағу қалыңдығы 15 мм; тегістеу қолданудан кейін 4 сағаттан кейін мүмкін болады; негіздің температурасы +5-тен +25°С-қа дейін; номиналды беріктігі М 100. Сығуға беріктігі (28 тәуліктен кейін) 10 МПа кем емес; иілуге беріктігі (28 тәуліктен кейін) 3 МПа кем емес; негізге ілінісуге беріктігі (28 тәуліктен кейін) 0,5 МПа кем емес; пайдалану температурасы - 50-ден +70°С дейін; аязға төзімділігі F 75. құрамы: цемент байланыстырғыштар, минералды толтырғыштар, модификацияланған полимер қоспалары. Жұмыс режимі: ерітінді дайындау. Қоспаны сумен араластырудың үйлесімі (+5-тен +25°С-қа дейін). Құрғақ қоспасы біртіндеп суға қосылады.Қоспаның 1 кг үшін - 0,33-0,37 л су. Қоспаны біркелкі түзілгенге дейін араластырыңыз. Барлық химиялық реакциялар аяқталғанша 10 минут күтіңіз. Қайтадан араластырыңыз. Алынған бетті 4 сағаттан кейін тегістеуге болады. Қауіпсіздік техникасы. Материалдың көзге және тыныс алу жолдарына түсуіне жол бермеңіз. Құрғақ үй-жайда және жабық зауыт қаптамасында кепілдік сақтау мерзімі дайындалған күнінен бастап 12 айды құрайды.
Өнім "Бергауф құрылыс технологиялары" ЖШҚ тапсырысы бойынша өндірілді»
Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкман көшесі, 75
Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99);
E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

EN

GLATTE ZEMENT CEMENT-BASED BASIC PUTTY.
Types of base: Concrete and reinforced concrete, Cellular concrete, Cement plaster, lime cast.
Scope of application: Interior works (normal or high humidity), Exterior works (facade, pedestal).
Surface quality: For ceramic tiles, For decorative plaster with grain size ≥ 1 mm, For decorative plaster with grain size < 1 mm, For textured wallpaper, For thin wallpaper, For finishing puttying, For painting.
Method of application: Manual.
Application specifications.
Dry pack mortar consu – 12 mm, Maximum thickness of application with partial leveling – 15 mm, Pot life of mortar – 3 hours, Grinding is allowed in – 4 hours after application, Full strength gaining time (at t = +20 °С) – 28 days.
Base temperature required for works – from +5 to +25 °С.
Operation characteristics: Grade strength – M100, Compression strength (after 28 days) – At least 10 Mpa, Bending strength (after 28 days) – At least 3 Mpa, Strength of adhesion to the base (after 28 days) – At least 0.5 Mpa.
Operating temperature – From -50 to +70 °С, Frost resistance – F75.
COMPOSITION: Cement binder, mineral fillers, modifying polymeric additives.
STORAGE The warranty storage life in a dry room and a sealed factory package is 12 months from the date of production.
Upon expiration of the warranty storage life, the mortar mix shall be checked for compliance with GOST 33699.
Products manufactured by order of LLC Bergauf Construction Technologies 75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014;
Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

V3