bergauf Technology

СВЕРХБЫСТРОТВЕРДЕЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ АКТИВНЫХ ПРОТЕЧЕК

HYDROPLOMBA

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- ТВЕРДЕЕТ ЗА 3-5 МИНУТ
- БЕЗУСАДОЧНАЯ
- ВЫСОКОПРОЧНАЯ
- ЛЕГКО НАНОСИТСЯ

600 г

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ		
Кирпичная кладка		
Бетон и железобетон		
Стяжка		
Цементная, цементно–известковая штукатурка		
Природный и искусственный камень		
Трубы		
СФЕРА РАБОТ		
Помещение с нормальной влажностью		
Помещения с повышенной влажностью (ванная)		
Бассейны		
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	
Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Фракция	0,63 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ	
Минимальная глубина дефекта	10 мм
Минимальная ширина дефекта	10 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности	Не менее 2 мин
Средний расход смеси на 1 $дм^3$ отверстия	~ 1,6 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Марочная прочность	Не менее М 200
Прочность на сжатие (через 1 ч)	Не менее 5 МПа
Прочность на сжатие (через 24 ч)	Не менее 20 МПа
Прочность на изгиб (через 24 ч)	Не менее 1 МПа
Прочность сцепления с основанием (через 24 ч)	Не менее 1 МПа
Морозостойкость	F 50
Марка по водонепроницаемости через 1 час	Не менее W 4
Марка по водонепроницаемости через 24 часа	Не менее W 8
Температура эксплуатации	От – 50 до + 70°С

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА: влажность – не более 0,3%; водоудерживающая способность – не менее 95%; водопоглощение – не более 15%; наибольшая крупность заполнителя – 0,63 мм.

СОСТАВ

Цементное вяжущее, минеральные, гидрофобные и полимерные модифицирующие добавки.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

1. Края отверстия очистить от пыли, грязи, масляных пятен, отслаивающихся элементов – всего, что может ухудшить сцепление материала с основанием. Произвести расшивку поврежденных мест с расширением внутрь конструкции глубиной не менее 10 мм и шириной не менее 10 мм.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

1. Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
Затворить смесь водой (от +10 до +25°С) в пропорции:
– на 600 г смеси – 0,12–0,13 л воды; – на 1 кг смеси – 0,20–0,22 л воды.
Сухую смесь постепенно добавляют в воду.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Ликвидация локальных протечек воды высокой интенсивности производится путем заполнения места протечки растворной смесью на максимально возможную глубину. Предварительно необходимо максимально уменьшить силу потока воды путем использования пробок из дерева, плотной бумаги, текстильных или иных подходящих материалов. При заделке отверстия пробкой из вспомогательных материалов необходимо, чтобы она располагалась глубже относительно поверхности основания.
2. При работе со смесью рекомендуем приготовить такое количество раствора, которое можно выработать в течение 1–2 минут. Растворная смесь готовится вручную в непосредственной близости от источника протечки и используется незамедлительно. После заполнения места протечки, растворная смесь фиксируется (прижимается) в течение 1–2 минут во избежание провисания или выдавливания. После локальной ликвидации протечки, рекомендуется провести полную гидроизоляцию поверхности с использованием Bergauf HYDROSTOP.
3. Ликвидация многочисленных микропротечек малой интенсивности на большой площади производится путем втирания сухой смеси в гидроизолируемую поверхность. После ликвидации протечки, рекомендуется провести полную гидроизоляцию поверхности с использованием Bergauf HYDROSTOP.
4. Применение Bergauf HYDROPLOMBA в качестве ремонтного состава для срочного восстановления геометрии поврежденных поверхностей проводится после предварительной очистки и увлажнения ремонтируемой поверхности. Участки, покрытые белым налетом, требуют обработки слабым раствором кислоты и промывки водой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

ХРАНЕНИЕ

Сухие смеси следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения упакованных смесей при хранении в соответствии ГОСТ 31357 – 12 мес. со дня изготовления. По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям ГОСТ 31357 и/или нормативных или технических документов на смеси конкретных видов. В случае соответствия требованиям настоящего стандарта и/или нормативного или технического документа на смесь конкретного вида смесь допускается использовать по назначению.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упакованные сухие смеси перевозят транспортными пакетами автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией изготовителя. Применяемые способы транспортирования смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работы с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта. Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Главный технолог _____

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31357

Дата изготовления: см. на упаковке

Сухая смесь дисперсная гидроизоляционная поверхностная ручного нанесения ГОСТ 31357

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии».

Индекс изготовителя:

БЛ – ООО «Бергауф Лаишево», 422624, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский р-н, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32а.

БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский м.р-н, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2-я Промышленная зона, зд. 15.

БН – ООО «Бергауф Невьянск», 624182, Россия, Свердловская область, Невьянский р-н, 86 км (автомобильная дорога Екатеринбург-Серов тер.), ЗД. А/1.

БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, зд. 2, стр. 1.

БЧ – ООО «Бергауф Чаусы», 213206, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 60.

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.

Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии» включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики

HYDROPLOMBA (KZ)

ҚҰРАМЫ. Цементтік тұтқыр, минералдық гидрофобты және түрлендіргіш полимерлік қоспалар.

ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ . Қоспамен жұмыс істегенде, 1-2 минут ішінде жасауға болатын ерітіндінің мөлшерін дайындауды ұсынамыз Ерітінді қоспасы ағып кету көзіне жақын жерде қолмен дайындалады және дереу қолданылады. Ағып кету орнын толтырғаннан кейін ерітінді қоспасы салбырап қалмас үшін немесе сығылып кеттес үшін 1-2 минут ішінде бекітіледі (бастырылады). Ағып кетуді жергілікті түрде жойғаннан кейін, Bergauf Hydrostop қолданып, бетті толық гидрооқшаулау ұсынылады.

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ . Жұмыстарды қолды, көзді жеке қорғау құралдарымен орындау керек. Материалдың көзге және тыныс алу жолына тиіп кетуіне жол берменіз. Егер қоспа көзге түссе, оларды сумен жуып, дәрігердің көмегіне жүгіну керек.

МЕМСТ 31357 сәйкес сақтау кезінде оралған қоспаларды сақтаудың кепілдік мерзімі – 12 ай

Өнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75. Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

HYDROPLOMBA (EN)

COMPOSITION. Cement binder, mineral, hydrophobic and polymeric modifying additives.

APPLICATION METHOD. When working with mortar, we recommend preparing such an amount of mortar that can be used within 1-2 minutes. The mortar is prepared manually in the immediate vicinity of the source of leakage and is used immediately. After filling the place of leakage, the mortar is fixed (pressed) for 1-2 minutes to avoid sagging or squeezing out. After local stoppage of the leak, it is recommended to conduct a complete waterproofing of the surface using Bergauf Hydrostop.

SAFETY PRECAUTIONS. Wear the personal protective equipment for hands and eyes during the work. Avoid contact of material with eyes and respiratory tract. In case of contact of the mix with the eyes, rinse them with water and seek medical attention.

The guaranteed shelf life of packaged mixes during storage is 12 months as per GOST 31357

Products manufactured by order of LLC «Bergauf Construction Technologies»75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014. Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru

4 607151 081474

V3