bergauf

ADHESIVE CONTACT

АДГЕЗИОННАЯ ЦЕМЕНТНАЯ ГРУНТОВКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для подготовки таких оснований, как бетон, силикатный, керамический, бутовый кирпич и блоки, старая кирпичная кладка, ячеистый бетон, цементная штукатурка и др. минеральных оснований перед нанесением штукатурок BAU PUTZ ZEMENT, UNTER BAU, BAU BLOCK и укладку плитки. Создает шероховатую и высокоадгезионную поверхность. Регулирует впитывающую способность разнородных материалов в том числе с неравномерной или высокой гигроскопичностью. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ.

Тип основания		
Кирпичная кладка		■
Бетон, железобетон		■
Ячеистый бетон		■
Цементная штукатурка		■
Гипсовая штукатурка		☒
Гипсокартон, ЦСП, ДСП		☒
Сфера работ		
Внутренние работы	Нормальная влажность	■
	Повышенная влажность	■
Наружные работы	Фасад	■
	Цоколь[1]	■
Качество поверхности		
Под цементную штукатурку и штукатурки на специальном вяжущем		■
Под плитку		■
Способ нанесения		
Ручной		■
Машинный		■

[1] Возможно только при использовании гидроизоляции Bergauf для предотвращения капиллярного подъема влаги по стене вверх. Зависит от выбранной системы и согласовывается индивидуально с производителем.

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений.
☒ Применение данного продукта не рекомендуется, поищите замену среди других продуктов Bergauf.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	Отсутствие на сите 2,5 мм
Характеристики применения	
Расход сухой смеси на 1 м^2 при слое 1 мм	~1,5 кг
Рекомендуемая толщина нанесения	до 5 мм
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин	Не менее 120 минут
Дальнейшие работы через	24 часа
Проведение работ при температуре основания	От +5 до +30^{0}С
Характеристики эксплуатации	
Прочность на сжатие	7,5 МПа
Адгезия к бетону	1 МПа
Температура эксплуатации	От -50 до +70^{0}С
Морозостойкость	F 100

[2] Указан нормативный расход для предварительной оценки необходимого объема материала, установленный производителем в эталонных лабораторных условиях. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено качеством подготовки основания, его перепадами и неровностями, квалификацией исполнителей работ, объемом воды затворения, используемыми инструментами, а также другими факторами за которые производитель ответственности – не несет.

СОСТАВ

Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

ХРАНЕНИЕ

Сухие смеси следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %.

СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения упакованных смесей – 12 месяцев.
По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта и/или нормативных или технических документов на смеси конкретных видов. В случае соответствия требованиям настоящего стандарта и/или нормативного или технического документа на смесь конкретного вида смесь допускается использовать по назначению.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Сухие смеси перевозят транспортными пакетами автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида, и инструкцией предприятия–производителя. Применяемые средства транспортирования смесей должны исключать возможность попадания атмосферных осадков, а также обеспечивать защиту упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности при несоблюдении технологии работ с материалом, за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией, а также в случае ввода посторонних компонентов и веществ в состав продукта.

Официальный партнер Специальная Олимпиада России Свердловская область

Член Союза производителей сухих строительных смесей

Компания ООО «Бергауф Строительные Технологии» включена в Перечень системообразующих организаций российской экономики

4 610088 381296

Главный технолог

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31357
Дата изготовления: см. на упаковке

Смесь сухая растворная штукатурная Пк3, М75, F100 ручного и механизированного нанесения для внутренних и наружных работ, ГОСТ 31357

ADHESIVE CONTACT, 25 КГ
Негіздеменің типі: Кірпішті қалау, Бетон, темірбетон, Ұяшықты бетон, Цементті сылақ. Жұмыстар саласы: Ішкі жұмыстар(Қалыпты ылғалдылық, Жоғары ылғалдылық), Сыртқы жұмыстар(Қасбет, Жертөле). Беткі қабаттың сапасы: Цементтің сылақтың және арнайы тұтқыр сылақтың астына, Тақаташа астына. Жағу тәсілі: Қолмен, Машиналық. Өнімнің сипаттамалары: Түсі- Сұр, 1 мм қабат кезінде құрғақ қоспаның 1 ш.м-ге жұмсалуы-~1,5 кг; Жағудың ұсынылатын қалыңдығы-5 мм-ге дейін, Кейінгі жұмыстар-24 сағаттан кейін; Сығымдалу беріктігі-7,5 МПа; Иілу кезіндегі созылу беріктігі-3 МПа; Бетонға жабысулығы-1 МПа; Аязға төзімділігі- F 75. ҚҰРАМЫ: цемент, минералды толтырғыштар, түрлендіргіш қоспалар. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ :Бүрку алдында беткі қабатты алдын ала сулау керек. Ерітінді тапаншасымен, күрекшемен, сылақ шөмішімен, жаққышпен, білікшемен негіздемеге 5 мм қабат етіп біркелкі жағыңыз. Бүркіп өңделген беткі қабатты ылғалды күйінде 24 сағат сақтау керек. Жұмыстарды қолды, көзді жеке қорғау құралдарымен орындау керек. Материалдың көзге және тыныс алу жолына тиіп кетуіне жол бермеңіз. Қапталған қоспаларды сақтаудың кепілдік мерзімдері — 12 ай.
Өнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75.
Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

1. Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проемы закрыты, в помещении нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +5 до + 30 ^{0}С и такой температурный режим сохранялся в помещении в течение не менее 2 дней перед началом работ и 12 дней после нанесения. В случае проведения наружных работ необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на основание и обработанную адгезионной цементной грунтовкой (набрызгом) поверхность. Запрещается производить работы при скорости ветра более 10 м/с, а также при атмосферных осадках. Фасадные работы следует проводить при температуре основания и окружающей среды от 5 до 30°С, обеспечивать поддержание среднесуточной температуры не менее 2 дней до начала отделочных работ и не менее 7 дней после их окончания.
2. Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию.
3. Все трещины, глубокие выбоины в основании, пустые швы кирпичных кладок необходимо за сутки до начала проведения работ расшить, очистить от пыли, при необходимости промыть водой.
4. Основание перед нанесением материала рекомендуется обильно увлажнить водой.
5. Сильнопитывающие основания за 4–6 часов до увлажнения и нанесения адгезионной цементной грунтовки (набрызга) следует огрунтовать грунтовкой глубокого проникновения TIEFGRUNT или грунтовкой концентрат AQUA GRUNT (пропорция разбавления 1:3) для выравнивания впитывающей способности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
2. Затворить смесь водой (от +5 до +25 ^{0}С) в пропорции:
Сухую смесь постепенно добавляют в воду
– на 1 кг смеси – 0,22 – 0,26 л воды;
– на 25 кг смеси – 5,5 – 6,5 л воды.
Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.
3. Перемешать до получения однородной массы. (Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 800 в минуту.)
4. Подождать 5 минут, пока закончатся все химические реакции.
5. Повторно перемешать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО НАНЕСЕНИЯ

1. Засыпать сухую смесь в приемный бункер.
2. Установить начальный расход воды. Количество воды для сухой смеси определяется типом штукатурной машины и консистенцией, необходимой для работы.
3. Довести консистенцию раствора до необходимой, путем регулирования уровня расхода воды. Расход воды выставляется таким образом, чтобы получить консистенцию продукта, аналогичную получаемой при затворении смеси вручную, указанным на упаковке количеством воды.

ПОРЯДОК РАБОТ

1. Основание должно соответствовать требованиям **СП 71.13330.2017 п. 7.2., ГОСТ Р 57984-2017 п. 6.2., п.7.4**
2. **Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук и глаз. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.**
3. Поверхность перед нанесением адгезионной цементной грунтовки (набрызга) предварительно увлажнить водой.
4. Равномерно нанести растворным пистолетом, кельмой, штукатурным ковшом, кистью, валиком на основание слоем до 5 мм.
5. Обработанную набрызгом поверхность сохранять увлажненной в течении 24 часов.

Основные показатели качества: влажность – не более 0,3; подвижность – Пк3 (8–12); водоудерживающая способность – не менее 95%; морозостойкость контактной зоны – F 50. наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 2,5 мм– отсутствие на сите 2,5 мм.

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БЛ – ООО «Бергауф Лаишево», 422624, Россия, Республика Татарстан, Лаишевский район, с/п Столбищенское, с. Столбище, ул. Лесхозовская, 32а.
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, м.р–н Новосибирский, с.п. Криводановский сельсовет, тер 2–я Промышленная зона, зд. 15.
БН – ООО «Бергауф Невьянск», 624192, Россия, Свердловская область, Невьянский р–н, 86 км автодороги Екатеринбург–Серов, А/1.
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г.о. город Стерлитамак, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2, стр.1.
БЧ – ООО «Бергауф Чаусы», 213206, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Чаусы, ул. Красноармейская, 60.
Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7(343)278-52-94.
Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше? www.bergauf.ru

ADHESIVE CONTACT, 25 KG
Types of surface: Brickwork, Concrete and reinforced concrete, Cellular concrete, Cement plaster. Scope of application: Indoor works(Normal humidity, High humidity), Exterior works(Facade, Base) Surface quality: For cement plaster and plasters containing special binders, For tiles. Method of application: Manual, Mechanical. Product specifications: Colour- Gray; Dry mix consumption per 1 sq m with a 1 mm thick layer-~1.5 kg; Recommended application thickness- up to 5 mm; Further works after- 24 hours after application; Compressive strength-7.5 MPa; Elongation strength at bending-3 MPa; Adhesion to concrete-1 MPa; Frost resistance- F 75.
COMPOSITION: cement, mineral aggregate and modifying additives.
WORKING PROCEDURE Before plaster base application, moisten the surface with water. Evenly apply using a mortar gun, trowel, plaster scoop, brush, roller over a surface to get a layer up to 5 mm. Keep the surface covered with plaster base moistened for 24 hours.Work should be carried out using hand and eye protective equipment.
Avoid contact with eyes and respiratory tract. The guaranteed storage life of packed mixes is 12 months.
Products manufactured by order of LLC Bergauf Construction Technologies 75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014.
Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: service@bergauf.ru; www.bergauf.ru