bergauf BODEN CURING

Пропитка для бетона BODEN CURING – это раствор прозрачного акрилового лака, который способствует защите от испарения влаги свеже уложенного бетона и бетона с устроенными тонко– и толстослойными цемент содержащими покрытиями.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тип основания	
Обработка поверхности свежеуложенного бетона с целью удержания влаги и обеспечения необходимых условий для твердения и набора прочности	■
Обеспечивает длительное удержание влаги в бетоне, необходимое для полноценного протекания процесса гидратации цемента	■
Способствует максимальному набору прочности бетоном	■
Снижает возможность образования пыли на существующем бетонном покрытии	■
Снижает вероятность образования поверхностных трещин, обусловленного слишком быстрым или неравномерным высыханием	■
Сфера работ	
Внутренние работы	■
Наружные работы	■
Подходит для покрытий, упрочненных топпингом	■
Способ нанесения	
Ручной	■
Механизированный (распыление)	■

■ Применение продукта рекомендовано без ограничений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Прозрачный
Расход на кг/м^2	0,1-0,2
Требуемое колиество слоев	1
Время высыхания 1 слоя, ч	при 20 градусах окружающей среды - 6 часов
Плотность, кг/м^3	910
Вязкость	13 МПа*с
Допустимая температура эксплуатации	от -4 до +30
Допустимая температура для нанесения	более +5
Использование СИЗ при работе с составом	респиратор,очки, первчатки

ПРИМЕНЕНИЕ

Пропитка для бетона BODEN CURING применяется в качестве защитного покрытия от испарения влаги на поверхности свежеуложенного бетона или бетона с тонко– и толстослойными цемент содержащими покрытиями, с целью обеспечения полного протекания реакции гидратации цемента с водой.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, модифицированные добавки

ПРЕИМУЩЕСТВА

Препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию.
– Препятствует образованию волосяных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона.
– Увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов.
– Снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%.
– Отличается быстрым и простым применением.
– Эффективно защищает свежий от потери влаги.

УПАКОВКА И ВНЕШНИЙ ВИД

Пропитка для бетона BODEN CURING упаковывается, хранится и транспортируется в неоткрытых и оригинально–уплотненных ведрах по 18 литров. Необходимо беречь от мороза и высоких температур, защищать от открытого огня!

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1	Перед нанесением пропитки для бетона BODEN CURING поверхность свежего бетона или бетона с тонко– и толстослойным покрытием необходимо очистить от воды и грязи.
2	Грязь, возникшая при резке швов, также может быть причиной возникновения белых пятен на поверхности, в случае если BODEN CURING не полностью высохнет.

НАНЕСЕНИЕ

1	Пропитка для бетона BODEN CURING наносится на свежий бетон и бетон со свежеустроенным тонко– и толстослойными покрытием через 24 часа после их укладки.
2	BODEN CURING наносится распылением из пульверизатора, велюровым валиком, кистью или резиновым шпателем в количестве 0,1 – 0,2 кг/м^2.
3	Одного слоя достаточно для снижения гигроскопичности и запыленности, и в тоже время для придания поверхности блестящего вида.
4	При нанесении дополнительных слоев поверх состава BODEN CURING рекомендуется провести тест совместимости новых слоев на пробной поверхности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1	Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.
2	Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).
3	При работе с сухой смесью возникает опасность вдыхания пылевых частиц, в связи с чем рекомендуется использовать защитный противопылевой респиратор.
4	Не допускайте попадания материала на открытые участки кожи. При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В процессе производства пропитки для бетона BODEN CURING осуществляется систематический контроль качества в лабораторных условиях. Данные в техническом описании (см. приложение) основаны на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Производитель не имеет возможности контро лировать процесс укладки покрытия и условия его эксплуатации, поэтому несет ответствен ность только за качество материала и гарантиру ет его соответствие заявленным характеристи кам. Также в связи с постоянной работой над опти мизацией и улучшением продукции. Мы остав ляем за собой право изменять техническое описание материала без предварительного уведомления клиентов. При этом старое описание утрачивает актуальность с введением нового.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала в закрытой оригинальной упаковке составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, но не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.