bergauf

Techno Primer Isol

Грунт изолирующий



Назначение и основные свойства

Специальный изолирующий грунт применяется перед нанесением негорючей краски Fire Stop на различные виды оснований. Использование грунта Bergauf Techno Primer Isol обеспечивает совместимость и адгезию негорючей краски Fire Stop с основанием, отсутствие меления, высокие прочностные и эксплуатационные свойства покрытия.

Грунт образует непрозрачное «дышащее» покрытие, выравнивает впитывающую способность основания, улучшает межслойную адгезию за счет микроармирования основания, способствует более равномерному нанесению последующих слоев краски. Легко наносится, быстро сохнет.

Область применения:

Применяется для обработки бетона, кирпича, цементных, гипсовых, полимерных штукатурок или шпатлевок.

Грунт можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Технические характеристики

Цвет	Молочно-белый
Степень блеска	Глубокоматовая
Плотность	1,22-1,32 кг/л
Расход (один слой)[1]	8-13 м²/л
Время высыхания межслойное[2]	2 часа
Время высыхания перед нанесением финишной краски	4 часа
Рекомендованное количество слоев	1-2
Стойкость к влажному истиранию по ГОСТ 32300/ DIN EN 13300	2 класс
МДНВ	Не менее 45%
Группа горючести ГОСТ 30244	Г1 (слабогорючая)
Группа воспламеняемости ГОСТ 30402	В1 (труднвоспламеняемая)
Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044	Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
Группа токсичности продуктов горения ГОСТ 12.1.044	Т2 (умереннноопасные)
Температура воздуха и основания при применении	от +5 до + 35°С

[1] Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.

[2] При t (+20±2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5) %. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания может увеличиваться. При температуре воздуха ниже +15°С или относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой грунта наносить не ранее, чем через 24 часа.

Упаковка



Подготовка основания

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

Основание должно соответствовать следующим требованиям:

-бетон, железобетон, кирпичная кладка возраст старше 28 суток и относительная влажность не более 4%;

-цементные, цементно-песчаные, цементно-известковые, известковые штукатурки и шпатлевки возраст старше 14 суток и относительная влажность не более 4%;

-полимерные шпатлевки возраст старше 3 суток, относительная влажность не более 1%;

-гипсовые штукатурки и шпатлевки возраст старше 3 суток, относительная влажность не более 1%.

Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки.

Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления.

При необходимости зашпатлевать неровности, после чего отшлифовать высохшую поверхность.

Рыхлые (мягкие) гипсовые штукатурки, шпатлевки и полимерные шпатлевки укрепить грунтом глубокого проникновения Bergauf Techno Primer или Bergauf Tiefgrunt.

Порядок работы

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, чистой и свободной от веществ, препятствующих адгезии, температура основания для выполнения работ от +5°С, температура в помещении при нанесении краски от +5°С до +35°С, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Перед использованием перемешать до однородного состояния, не разбавлять.

Наносить на подготовленную сухую чистую поверхность валиком, кистью или распылителем.

Рекомендованное количество слоев грунта в зависимости от типа основания:

- гипсовые штукатурки и шпатлевки 2 слоя
- полимерные шпатлевки 1-2 слоя
- цементные штукатурки и шпатлевки 1-2 слоя

- бетон 1-2 слоя
- гипсокартон 1-2 слоя
- кирпич 1-2 слоя.

Нанесение негорючей краски Fire Stop на загрунтованное основание проводить не раньше, чем через 4 часа при соблюдении температурного режима от +15°С и относительной влажности воздуха не более 65%.

При температуре ниже +15°С или относительной влажности воздуха выше 65% время высыхания грунта перед окраской увеличивается. Время набора прочности может достигать 14 суток.
Нанесение негорючей краски Fire Stop по невысохшему грунту недопустимо!

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Состав

Водная дисперсия полимеров, биоциды, функциональные добавки, вода

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5° и не более +35°С. Следует предохранять ведро с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. Не замораживать. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления. При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее.
Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легковоспламеняющихся компонентов.

ТУ- 20.30.11-001-71576152-2019
Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республик Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф» Юр.адрес: 213206; РБ, г.Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7»

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии»В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу:
ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94
Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ? Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше? www.bergauf-lkm.ru www.bergauf.ru


Улучшает адгезию


Легко наносится


Быстро сохнет

Штрихкод	9л/11кг	4610088384334
Дата обновления		Март 2026 г