bergauf

Deco Techno Altura

Декоративная акриловая штукатурка 0,2-0,5 мм



Назначение и основные свойства

Декоративная штукатурка для отделки фасадов и интерьеров, имитирующая различные фактуры натурального камня, мрамора, известняка, бетона и другие минеральные структуры. Благодаря разнообразию техник и специальных инструментов нанесения позволяет создать уникальный дизайн интерьера в различных стилях: классика, эклектика, loft, high-tech, ар-деко и других. Идеально подходит для оформления жилых помещений, холлов, коридоров, кухонь, гостиных, спален, ванных комнат. Также применяется в различных дизайнерских решениях фасадов зданий, внутренней отделки офисов, гостиниц, ресторанов, торговых центров.

Скрывает неровности поверхности и мелкие дефекты стен.

Образует антивандальное, прочное, паропроницаемое, самоочищающееся гидрофобное покрытие с эффектом «лотоса», устойчивое к образованию плесени и грибков.

Область применения

Используется для работы снаружи и внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.

Наносится на бетон, железобетон, кирпич, гипсовые, цементные, известковые, цементно-известковые штукатурки, гипсокартон, ДСП, ДВП, а также на прочно держащиеся поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками. Подходит для ручного и машинного нанесения.

Допускается использовать в зданиях и сооружениях типов:

Тип А - жилые дома и общежития; здания и помещения организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; организации здравоохранения; дома инвалидов и престарелых; санатории; дома отдыха; закрытые спортивные сооружения; служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления на промышленных предприятиях и других объектах типов Б, В.

Тип Б - предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания; гостиницы; магазины промтоварные; предприятия связи; предприятия бытового обслуживания; культурно-зрелищные и другие объекты; здания управления.

Тип В - промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения; склады; гаражи.

Технические характеристики

Цвет[1]	Белый
Основная фракция	0,2-0,5 мм
Плотность	1,8-2 кг/л
Расход[2] на 1 слой	1-1,5 кг/м²

Упаковка



Толщина нанесения в один слой	До 0,5 мм
Количество слоев	В зависимости от выбранного эффекта
Время высыхания «на отлип»[3]	2 часа
Время высыхания межслойное[3]	6 часов
Устойчивость к атмосферным осадкам[3]	Не ранее чем через 24 часа после нанесения
МДНВ	80-85%
Стойкость к влажному истиранию ГОСТ 32300/ DIN EN 13 300	1 класс
Группа горючести ГОСТ 30244	Г1 (слабогорючие)
Группа воспламеняемости ГОСТ 30402	В1 (трудновоспламеняемые
Группа дымообразующей способности ГОСТ 12.1.044	Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
Группа токсичности продуктов горения ГОСТ 12.1.044	Т2 (умеренноопасные)
Содержание ЛОС ГОСТ 33290	не более 40г/л
Температура воздуха и основания при применении	от +5°С до +30°С
Температура эксплуатации затвердевшего состава	от -50°С до +70°С

[1] Допускается некоторое содержание частиц, отличающихся от основного цвета, что не влияет на технические характеристики продукта. Это объясняется наличием в составе наполнителей природного происхождения.

[2] Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.

[3] Изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды (+20±2)°С и относительной влажности воздуха не более (65±5)%. В других условиях время высыхания и корректировки может отличаться от указанных.

Колеровка

Декоративная штукатурка выпускается в виде базы и может колероваться компьютерным (машинным) способом в цвета RAL, NCS и других цветовых каталогов. Возможна ручная колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе, обладающих высокой свето- и атмосферостойкостью.

Рекомендуется вводить не более 5% колера, поскольку его передозировка отрицательно влияет на прочность и технологичность нанесения покрытия.

Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку.

В зависимости от условия нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цветов могут немного отличаться от представленных в цветовом каталоге.
Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.
Во избежание отличий в оттенке рекомендуется на одной визуальной плоскости использовать продукт одной производственной партии (номер партии указывается на каждой упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1, технология нанесения должна оставаться неизменной.
Применение на фасадах материалов интенсивных или темных цветов с коэффициентом отражения менее 25% должно быть ограничено небольшими поверхностями, занимающими не более 10% фасада, например отдельными архитектурными деталями.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.
Бетон, железобетон, ячеистый бетон – возраст старше 3 месяцев и относительная влажность не более 4%;
Цементно-песчаные, цементно-известковые штукатурки – возраст 28 суток и относительная влажность не более 4%;
BERGAUF ISOFIX, BAU PUTZ ZEMENT, UNTER BAU, GLATTE ZEMENT, FINISH ZEMENT – возраст старше 3 дней и относительная влажность не более 6%;
Листовые гипсо-, цементо-, деревосодержащие материалы, а также гипсовые штукатурки – толщина не менее 10 мм, относительная влажность не более 1%.
Для получения идеального декоративного эффекта отклонение ровности основания при контроле двухметровой рейкой должна составлять не более величины используемой в продукте фракции.
Перед нанесением очистить поверхность от грязи и пыли, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может ухудшить адгезию материала к основанию. Поврежденные старые покрытия необходимо удалить. Крупные трещины рекомендуется за сутки до основного оштукатуривания заделать штукатурным составом (например, BERGAUF BAU PUTZ ZEMENT). Листовые материалы должны быть крепко закреплены с увеличенным коэффициентом крепления 1,2.
Для улучшения сцепления, уменьшения просветов и повышения качества рисунка декоративной штукатурки поверхность предварительно обработать грунтом Bergauf Techno Primer и/или грунт-краской Bergauf Techno Primer Paint и высушить в течение 4 часов. При необходимости грунт-краску следует колеровать в цвет последующего покрытия.

Порядок работы

Перед нанесением штукатурку необходимо тщательно перемешать, так как при хранении возможно расслоение продукта. Допускается разбавление штукатурки водой в количестве не более 5% от массы материала.
Штукатурку наносить кельмой, шпателем, структурным валиком и другим инструментом, позволяющим создать требуемые декоративные эффекты. После полного высыхания покрытие хорошо глянцуется шпателем или кельмой. Для получения более высокого глянца можно использовать шлиф-машинку и/или защитную восковую эмульсию; для дополнительной тонировки поверхности - лессирующий состав. Для создания эффекта «Карта мира» используются валики с ворсом от 12-15 мм, шпатель металлический, кельма венецианская/кельма штукатурная.
Нанесение рекомендовано производить в 3 этапа:
1.На валик обильно набрать материал и нанести на основание слоем 2мм. Далее материал равномерно распределить по поверхности.
2. Этим же валиком создать рельеф “Шагрень”, движениями сверху вниз по несколько раз. Подождать полного высыхания - 24 часа.
3. После высыхания рельефа “Шагрень”, обильно на всю плоскость кельмы при помощи шпателя нанести материал и прихлопывающими движениями на плоскости кельмы сформировать отлипы в виде шагрени. Далее кельму с шагренью отпечатать на первом слое рельефа “Шагрень”, убрать остатки материала с кельмы шпателем, и ребром кельмы под углом 40 градусов выровнять материал хаотичными движениями, получая рисунок в виде “Карты мира” с заглаженными островами и шагренью между ними. Повторять движения пока не укроется вся площадь. Подождать полного высыхания - 24 часа.
Если после полного высыхания на поверхности есть крупные задиры, и они мешают тактильному восприятию, можно обработать наждачной бумагой с абразивом не более 180Р. Далее обязательно покрыть поверхность защитным лаком для водно-дисперсионных покрытий для защиты покрытия после шкурения. После высыхания лака, поверхность сравняется в однородный цвет.
В случае необходимости в прекращении работы по границе штукатурного слоя приклеить малярную ленту, которую необходимо снять до затвердевания штукатурки.
При температуре окружающей среды ниже +20°С и относительной влажности воздуха выше 60% декоративную штукатурку после нанесения в первые 3 суток следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Рекомендуется при таких условиях закрыть строительные леса специальной сеткой или пленкой, на здании установить водоотливы. Не допускать замораживания и пересыхания.
Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях, а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного высыхания покрытия.
Сразу после работы инструменты очистить водой. Если инструменты не были очищены сразу, то потом их можно очистить только механически.
!!! Запрещено работать при атмосферных осадках, тумане, а также по мокрым поверхностям после дождя и при температуре ниже +5°С и выше +30°С.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Состав

Модифицированная акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, биоциды, функциональные добавки, вода

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°С. Следует предохранять ведро с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления. Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легковоспламеняющихся компонентов.

Утилизация

Не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке
ТУ 5772-001-71576152-2016

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф»
Юр.адрес: 213206; РБ, г.Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94
Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше?
www.bergauf-lkm.ru www.bergauf.ru



Колеруется в пастельные и насыщенные цвета



Паро-проницаемая



Гидрофобная с эффектом «лотоса»

Штрихкод	14кг	4610088384297
Дата обновления		Март 2026 г