bergauf

Wood Techno Aquaprim

Биозащитный грунт для древесины



Назначение и основные свойства

Предназначен для грунтования и антисептической обработки древесины. Без запаха, на водной основе.

Содержит усиленный комплекс биоцидов, подавляющих рост и развитие плесени, грибка, синевы и гнили на окрашенной поверхности. Улучшает адгезию и снижает расход финишных материалов.

Грунт не является самостоятельным покрытием, применяется в качестве первого слоя в системе защиты древесины в комплексе с финишными материалами лазурью Bergauf Wood Techno Aquatint или кроющим антисептиком Bergauf Wood Techno Aquatop.

Подходит для временной (на срок до 6 месяцев) защиты пиломатериалов при хранении на складах и транспортировке при отсутствии контакта древесины с атмосферными осадками и почвой.

Область применения

Наносится на пиленую, строганую и массивную древесину (цельный, профилированный и клееный брус, оцилидрованное бревно), в том числе термообработанную и пропитанную под давлением; вагонку, блок-хаус, ДСП, ДВП и другие деревянные поверхности и конструкции, подлежащие дальнейшей окраске лессирующими составами, красками или эмалями.

Для работ снаружи и внутри помещений.

Технические характеристики

Цвет	Бесцветный
Расход[1]	9-11 м²/л строганая древесина 5-9 м²/л пиленая древесина
Плотность	1-1,1 кг/л
Разбавитель	Вода
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания на «отлип»[2]	2 часа
Время высыхания межслойное[2]	2 часа
Время нанесения финишного покрытия[2]	4-8 часов (в зависимости от породы и влажности древесины)
Температура воздуха и основания при применении	От +5°С до +30°С
Влажность древесины	Не более 20%

[1] Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.

[2] При t (+20±2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5) %. При уменьшении температуры или увели-чении влажности время высыхания может увеличиваться. При температуре воздуха ниже +15°С или относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

Упаковка



Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений, воска, жира, смолы и старых лакокрасочных покрытий. Ранее покрытые другими составами поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и обеспылить. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать антисептическим средством для древесины.

Порядок работы

Перед применением грунт необходимо тщательно перемешать. Не разбавлять! Влажность древесины не должна превышать 20%.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха и основания для выполнения работ от +5°С, относительная влажность воздуха ниже 80%.

Состав обильно наносится кистью, валиком или распылителем вдоль волокон древесины, по всей длине обрабатываемого материала. Необходимо очень тщательно обработать торцы окрашиваемой поверхности, пропитать до насыщения. Допускается обработка древесины методом окунания. Наносить в 1 слой в качестве грунта на строганые и слабовпитывающие поверхности, в 2 слоя – на пиленые и сильновпитывающие поверхности, а также для временной консервации древесины.

В качестве финишного покрытия использовать лазурь Bergauf Wood Techno Aquatint или кроющий антисептик Bergauf Wood Techno Aquatop.

Запрещается проводить окрасочные работы во время дождя, тумана или измороси.

После окончания работ инструменты очистить водой.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза незамедлительно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

Состав

Акриловая дисперсия, комплекс биоцидов, функциональные добавки, вода.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5° и не более +35°С. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°С. Следует предохранять тару с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления.
Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легко-воспламеняющихся компонентов.

Утилизация

Грунт не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Тару и жидкие остатки утилизировать в соот-ветствии с местным законодательством.

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке
ТУ- 2316 – 002 – 71576152 – 2014

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф»
Юр.адрес: 213206; РБ, г.Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94
Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше?
www.bergauf-lkm.ru www.bergauf.ru



Без запаха, на водной основе



Для наружных и внутренних работ



Улучшает адгезию и снижает расход финишных материалов

Штрихкод	0,9 л	4610088384709
Штрихкод	1,8 л	4610088384716
Штрихкод	9 л	4610088384730
Дата обновления		Апрель 2026