bergauf

Wood Techno Aquatop

Кроющий антисептик для защиты древесины



Назначение и основные свойства

Кроющий антисептик создает плотное «дышащее» эластичное покрытие, которое скрывает рисунок, но сохраняет видимой фактуру древесины. Визуально скрывает небольшие дефекты древесины (сучки, пятна).

Защищает надолго от интенсивных атмосферных воздействий, УФ излучения, грибков, гнили, плесени, синевы, водорослей. Комплекс восковых добавок в составе формирует двойной водоотталкивающий барьер.

Поможет обновить деревянные поверхности, ранее окрашенные алкидными или акриловыми составами, в том числе темных тонов. Колеруется в широкую палитру оттенков. Без запаха, на водной основе.

Легко наносится и не оставляет подтеков.

Срок службы покрытия до 10 лет, в комплексе с грунтом Bergauf Wood Techno Aquaprim.

Область применения

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных фасадов, стен, дверей, окон, балок, перил, заборов, беседок. Для работ снаружи и внутри помещений.

Типы поверхностей для нанесения: клееный брус, вагонка, блок-хаус и другие поверхности из пиленой, строганой древесины, ДВП, ДСП.

Технические характеристики

Цвет	База А - белый База С - прозрачный
Степень блеска	Полуматовая
Расход[1] на 1 слой	9-12 м²/л - строганая древесина 4-8 м²/л - пиленая древесина
Плотность	База А 1,0-1,15кг/л База С 1,05-1,10 кг/л
Разбавитель	Вода
Рекомендованное количество слоев	1-2 слоя внутри помещений 2-3 слоя снаружи помещений
Время высыхания «на отлип»[2]	2 часа
Время высыхания межслойное[2]	4 часа
Стойкость к влажному истиранию ГОСТ 32300/ DIN EN 13300	1 класс
Температура воздуха и основания при применении	От +10°С до +30°С
Влажность древесины	Не более 20%

[1] Расход материала зависит от качества подготовки основания, способа нанесения, используемого инструмента, квалификации исполнителей работ и может отличаться от указанных значений.

[2] При t (+20±2)°С и относительной влажности воздуха не более (65±5) %. При уменьшении температуры или увеличении влажности время высыхания может увеличиваться. При температуре воздуха ниже +15°С или относительной влажности воздуха выше 65% следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа.

Упаковка



Колеровка

Антисептик выпускается в виде двух баз А и С и может колероваться компьютерным (машинным) способом в ограниченную палитру цветов RAL, NCS и других цветовых каталогов. База А предназначена для колеровки в светлые и пастельные оттенки, также может использоваться в качестве белого антисептика, допустимо добавлять до 5% колеровочных паст от массы краски. База С используется только в колерованном виде и предназначена для колеровки в насыщенные оттенки, допустимо добавлять до 10% колеровочных паст от массы продукта. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой антисептика базы А, заколерованного в похожий оттенок. Возможна ручная колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе.

Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку.

В зависимости от условия нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цветов могут немного отличаться от представленных в цветовом каталоге.

Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.

Во избежание отличий в оттенке рекомендуется на одной визуальной плоскости использовать продукт одной производственной партии (номер партии указывается на каждой упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1, технология нанесения должна оставаться неизменной.

Подготовка основания

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от загрязнений, воска, жира, смолы и старых лакокрасочных покрытий. Ранее покрытые другими составами поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и обеспылить. Места, пораженные синевой и плесенью, предварительно очистить механически и обработать антисептическим средством для древесины.

Окрашиваемую поверхность предварительно обработать грунтом Bergauf Wood Techno Aquaprim, торцы пропитать до насыщения.

Порядок работы

Перед применением антисептик необходимо тщательно перемешать. Рекомендуется также периодически перемешивать продукт во время работы. Влажность древесины не должна превышать 20%.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура воздуха и основания для выполнения работ от +10°С, при относительной влажности воздуха не более 80%.

Состав наносится кистью, валиком или распылителем вдоль волокон древесины, по всей длине обрабатываемого материала. При необходимости антисептик разбавить чистой водой, не более 5% от объема продукта.

Необходимо очень тщательно обработать торцы окрашиваемой поверхности. Наносить в 1-2 слоя, при нанесении внутри помещений, в 2-3 слоя – при нанесении снаружи.

Интенсивность цвета покрытия зависит от вида древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев. Для определения необходимой интенсивности цвета, сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.

Рекомендуется использовать антисептик одной партии выпуска. В случае использования разных партий, продукт необходимо перемешать в одной емкости.

Запрещается проводить окрасочные работы во время дождя, тумана или измороси.

После окончания работ инструменты очистить водой.

Техника безопасности

Работы следует выполнять в средствах индивидуальной защиты рук, глаз и дыхательных путей. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза незамедлительно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

Состав

Высококачественная акриловая дисперсия, воск, наполнитель, добавки против плесени, вода.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре не менее +5°С и не более +35°С. Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже –40°С. Следует предохранять тару с продуктом от чрезмерного нагрева и избегать хранения под прямым солнечным светом. При соблюдении условий гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 24 месяца со дня изготовления.

Продукт пожаро- и взрывобезопасен, не содержит легковоспламеняющихся компонентов.

ТУ -20.30.11-001-71576152-2019
Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Продукция произведена по заказу
ООО «Бергауф Строительные Технологии»
Индекс изготовителя:
БМ – ООО «Бергауф Марусино», 630512, Россия, Новосибирская область, Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона, 15
БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», 453105, Россия, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2 стр.1.
Импортер: ООО «Торговый дом Бергауф»
Юр.адрес: 213206; РБ, г.Чаусы, Могилевская область, ул. Красноармейская, 58, к.7

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».
В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», 620014, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, service@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94
Требуется консультация по работе со смесями и ЛКМ?
Тел. 8-800-200-0989
Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях и ЛКМ больше?
www.bergauf-lkm.ru www.bergauf.ru



Без запаха, на водной основе



Для наружных и внутренних работ



Колеруется в светлые и насыщенные цвета

Штрихкод База А	0,9 л	4610088384785
Штрихкод База А	1,8 л	4610088384907
Штрихкод База А	9 л	4610088384914
Штрихкод База С	0,9 л	4610088384921
Штрихкод База С	1,8 л	4610088384938
Штрихкод База С	9 л	4610088384945
Дата обновления		Апрель 2026